

P.S. Subli LT

ピーエスサブリエルティー

仕様

| 組成 | 平均厚さ | 離けい紙 | 認証 |
|--------|------|-----------|-----------------------------------|
| ポリウレタン | 110μ | 糊付きポリエステル | REACH n° 1907/2006/EU |

使用方法

| 対応素材 | 推奨カッティング設定 | | | 転写プレス時の設定 | | | |
|----------|------------|-------|--------|-----------|------|--------------------|-----|
| 昇華転写後の生地 | 刃 | 刃圧 | 速度 | 時間 | 温度 | 圧力 | 剥離 |
| | 45度 | 60 gf | 30cm/秒 | 15秒 | 135度 | 中厚 (2,5/3,5bar) | 温/冷 |

- デザインを反転してカットします
- カス取りを行います
- 該当の生地の上に配置します
- プレス条件に従いプレスを行います
- 離けい紙（透明のフィルム）を剥がします ※温冷どちらでも可能です

この製品の非常に優れた点

- 低温で加工可能
- 昇華転写生地に対応
- 再昇華防止

注意点:本加工を開始する前にテストすることを強くおすすめします

推奨するお手入れ、洗濯方法

| 洗濯 | アイロン | 乾燥機 | ドライクリーニング | 保管期間 | 保管温度 | 保管環境 | 保管位置 |
|-------------|-------|-----|-----------|------|---------|------------|--------|
| 水温は60度まで裏返し | 可能裏返し | 可能 | 不可 | 2年間 | 18℃~26℃ | 埃と日光をさけること | 垂直に立てる |

- 初回の洗濯は、加工後24時間経過してからお願いいたします。
- 転写生地の推奨事項に準じます
- 漂白したり、強い洗濯用薬品などは使わないでください。

この資料は変更される場合があります。最新バージョンはSiser社のHPをご確認ください。www.siser.com。購入について、ご不明な点、詳細など、下記システムグラフィまでお問い合わせください。



ブランド
Siser s.r.l.
Viale della Tecnica, 18
36100 Vicenza - Italy

販売
国内総代理店

株式会社システムグラフィ
910-0038
福井県鯖江市下河端町4 1 4
0778-51-7132 / 0778-51-7135
www.s-graphi.co.jp

